

Histolith® Silikat-Reibeputz

Tencuială pe bază de silicați gata pregătită pentru aplicare, cu o structură zgâriată, pentru interior și exterior

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Histolith® Silikat-Reibeputz este o tencuială care are proprietatea de a rezista foarte bine la intemperii, își păstrează culoarea și are proprietăți fizice care o recomandă ca un excelent strat de acoperire.

Proprietăți:

- material hidrofug
- permeabilitate ridicată la vaporii de apă
- nu este termoplastică
- lipsită de tensiuni

Granulație:

Histolith Silikat-Reibeputz R20: 2,0 mm
Histolith Silikat-Reibeputz R30: 3,0 mm

Compoziție:

Apă de sticlă potasică, pigmenți minerali rezistenți la lumină, materiale minerale de umplură și rășină acrilică (<5%).

Grad de luciu:

Mat.

Nuanța:

Alb. Se poate nuanța la cerere.

Este posibilă nuanțarea cu Sylitol-Volltonfarbe până la max. 3%.

Din cauza utilizării de materiale de umplură naturale sunt posibile oscilații de culoare. De aceea se recomandă utilizarea pe suprafețele alăturate doar material aparținând aceleiași șarje de producție iar materialele care provin din șarje diferite se vor amesteca între ele.

Datorită intemperiilor, materialul nuanțat poate prezenta mici diferențe de nuanță. Acest fapt nu reprezintă însă o deficiență funcțională și nu poate fi motiv de reclamație. Pentru a preîntâmpina acest fenomen de neuniformitate a culorii, suprafețele cu tencuială colorată se vor finaliza în completare cu un strat de Histolith® Außenquarz.

Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pielea și ochii se protejează împotriva stropilor de material. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. În cazul pulverizării materialului se va evita inhalarea.

Nu se va deversa în ape, canalizare sau sol.

Se acoperă cu grijă suprafețele din vecinătatea zonelor de aplicare. Se șterg de îndată petele de produs de pe obiectele lăcuite, de pe cele de sticlă, ceramică, metal sau piatră naturală.

Alte indicații:

Vezi fișa tehnică de securitate.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-SK01

Capacitate recipient:

25 Kg



Aplicare

Pregătirea materialului:

Se amesteca bine materialul. Dacă este necesar se poate dilua cu max. 2% Histolith® Silikat-Fixativ pentru reglarea consistenței.

Sfaturi pentru aplicare:

Se aplică cu mistria de oțel sau se pulverizează cu o mașină pentru tencuieli fine. Imediat după aceea se drișcuieste cu o drișcă din material plastic sau o drișcă PU, uniform și după preferință. Alegerea uneltelor influențează rugozitatea suprafeței de aceea este important să se lucreze cu aceleași unelte. De asemenea, suprafețele învecinate trebuie executate de același meseriaș.

La aplicare mecanică se alege duza de pulverizare în funcție de granulația produsului. Presiunea de lucru este de 3-4 bari. Se aplică straturi uniforme. Se evită suprapunerea straturilor.

Curățarea instrumentelor de lucru:

Se face cu apă, imediat după folosire.

Consum aprox. (kg/m²):

Histolith® Silikat-Reibeputz R20: 3,0
Histolith® Silikat-Reibeputz R30: 4,0

Aceste valori sunt approximate fără pierderi de material. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura minimă de lucru:

+ 8°C pentru suport și mediu înconjurător.

Timp de uscare:

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 12 ore și poate fi aplicat un nou strat; după 24 de ore rezistent la ploaie.

La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Rețineți:

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafețe orizontale sau cu acumulări de apă.

Nu se aplică sub acțiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiții de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, pe timp de ploaie.

În caz de necesitate se pot folosi plase sau panouri de protecție. Atenție la înghețul de peste noapte.

Măsuri de protejare:

Împrejurimile suprafețelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafețele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul, lemnul.

Suporturile recomandate și pregătirea acestora:

Suporturile trebuie să fie curate, portante, fără substanțe care să împiedice aderența, uscate și absorbante.

Tencuielile noi din grupele de mortare P I, P II și P III:

Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor P I cel puțin 4 săptămâni, grupa mortarelor P II și P III 2 săptămâni.

Suprafețele cu sinter se înlătură cu Histolith® Fluat.

Se aplică un strat de grund cu Histolith® Quarzgrund.

Tencuieli vechi nevopsite și straturi minerale vechi:

Suprafața se curăță bine. Se înlătură straturile mai puțin aderente.

Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporție de 2:1 până la 1:1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.

Strat intermediar cu Histolith® Quarzgrund.

Suprafețe vechi din vopsea de dispersie, în stare bună:

Suprafața se curăță bine. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Quarzgrund, diluat cu max. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Indicații

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora.

În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

DAW BENȚA ROMÂNIA



DAW BENȚA®

Sediul central:

Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522

Reprezentanța București:

Sos. Titulescu nr.121, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522

E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro