

Capadecor® VarioPutz

Material de acoperire cu particule mici multicolore și mate.
Potrivit pentru aplicare eficientă la interior, cu rola sau prin pulverizare.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Produs multicolor pentru acoperiri interioare extrem de durabile. Excelent pentru acoperirea suprafețelor pereților interiori în birouri, holuri, casa scărilor, recepții și spații de locuit, fără a necesita strat suplimentar de finisare.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testat AgBB ■ Aplicare eficientă cu rola sau prin pulverizare ■ Foarte ușor de curățat ■ Rezistență mecanică ridicată ■ Se pretează ușor la reparații ulterioare ■ Clasa A2 de rezistență la foc conform DIN 4102
Material de bază	Dispersie / emulsie din rășină sintetică; liant transparent cu particule colorate.
Ambalaj/Capacitate recipient	12.5 kg
Culoare	Notă: Pentru fiecare VarioPutz este necesar un strat intermediar de Putzgrund nuanțat pentru a se potrivi cu culoarea stratului final de VarioPutz.

Modelul/ nuanța VarioPutz:	Cod culoare Putzgrung:
VarioPutz Nr. 13	VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14	VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19	VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21	VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23	VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25	VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27	VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29	VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30	VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31*	VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32*	VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35*	VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41*	VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49*	VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51*	VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53	VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55	VP Nr. 55



*Aceste modele conțin particule lucioase. Efectul lucios este accentuat doar în lumină directă.

Formulele utilizate pentru nuanțarea Putzgrund în conformitate cu paletarul Caparol 3D și colecția de nuanțe VarioPutz, nu sunt identice. Motiv pentru care formulele Caparol 3D nu pot fi folosite pentru nuanțare

Mat

Grad de luciu

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț. Păstrați recipientele care au fost desigilate, închise ermetic.

Date tehnice

■ Valoare difuzie(SdH2O): cca. 0,10 m.

Produse complementare

Caparol Putzgrund 610

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafețe texturate:

Tapete aderente din fibră de sticlă sau cu inserții de așchii de lemn și tencuieli interioare ușor sau mediu structurate: Aplicați un strat intermediar de Putzgrund 610 înainte de a aplica VarioPutz. Este posibil să fie necesară aplicarea a două straturi de VarioPutz.

Tencuieli din grupele de mortare PII (var-ciment) și PIII (ciment):

Pe tencuielile solide cu absorbție normală, aplicați un strat de acoperire cu Putzgrund 610. Pe tencuielile poroase, absorbante, se aplică un strat de OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF, după care se aplică un strat intermediar de Putzgrund 610.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV:

Șlefuiți tencuielile sinterizate de ipsos (eliminați stratul sinterizat și praful obținut în urma șlefuirii), apoi amorsați cu Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Pe suprafețele cu absorbție normală, aplicați un strat de grunduire cu Putzgrund 610

Plăci de construcții din gips:

Pe suprafețele cu absorbție normală, aplicați un strat de grund cu Putzgrund 610.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se șlefuesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Pe suprafețele cu absorbție normală, aplicați un strat de grund cu Putzgrund 610. Pe plăcile cu substanțe solubile în apă, care lasă urme, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12, aliniat 2.

Beton:

Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. Pe suprafețele cu absorbție normală se aplică un strat de grund cu Putzgrund 610.

Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Suprafețe afectate de mucegai:

Mucegaiul sau infestarea fungică se îndalătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox și se lasă să se usuce.

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund (Informații Tehnice nr. 384).

Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, micile defecte se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi, dacă este cazul, se aplică un strat de grund.

Notă:

Diferențele de structură din substrat (reparațiile de umplere, marcajele cablurilor electrice, nu pot fi egalizate cu Capadecor VarioPutz. Acestea trebuie tratate anterior prin mijloace adecvate pentru a obține o suprafața netedă.

Instrucțiuni de aplicare

Aplicați cu rola sau cu un aparat de pulverizare (metodă de pulverizare cu presiune înaltă).

Sistemul de acoperire	<p>Strat intermediar: După terminarea pregătirilor necesare stratului suport, aplicați un strat uniform de acoperire cu Putzgrund 610, nuanțat pentru a se potrivi culorii alese de VarioPutz (vedeți lista de culori). Aplicați uniform și fără contraste. Pe cât posibil reveniți cu rola asupra zonelor de îmbinare. Pe suprafețele ușor absorbante sau cu contrast puternic, ar putea fi necesară aplicarea a două straturi intermediare. Nu sunt recomandate straturile intermediare fără conținut de cuarț.</p> <p>Aplicarea cu rola: Amestecați VarioPutz cu un mixer electric cu viteză redusă, sau manual. Aplicați cu generozitate produsul nediluat, ud pe ud, utilizând o rolă adecvată, care anterior a fost amorsată pe o altă suprafață, și distribuiți uniform. Nu utilizați mai puțin produs față de consumul recomandat, pentru a evita efectele negative asupra efectului vizual al suprafeței. Se lasă să se usuce pentru un timp suficient de lung, apoi suprafața se șterge cu o perie cu peri moi (ex.: perie ovală), pentru a evita urmele vizibile de rolă. Timpul necesar de uscare poate varia în funcție de condițiile de lucru: cca. 10 până la 30 de minute, sau mai mult în condiții de umiditate ridicată. VarioPutz poate fi aplicat în două straturi pentru a evita apariția suprafețelor neuniforme (efect înorat).</p> <p>Aplicarea prin pulverizare: Amestecați VarioPutz cu un mixer electric cu viteză redusă și aplicați produsul nediluat cu un echipament de pulverizare adecvat. Pulverizați cu mișcări circulare și nu finisați cu pensula. Duza: 4 – 5 mm, presiunea aerului: 2.5 – 3.5 bari, distanța până la perete: aprox. 60 – 80 cm.</p>
Consum	Aplicare cu rola: min. 400 g/m ² , consumul exact se poate determina prin aplicare de probe. Aplicare prin pulverizare: cca. 800 – 1100 g/m ² , consumul exact se poate determina prin aplicare de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 8°C pentru produs, stratul suport și aer pe timpul aplicării și al uscării. Umiditate relativă 65%
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, produsul aplicat este uscat la suprafață după 6 - 8 ore. Uscarea completă are loc după 3 zile. La temperaturi mai joase și umiditate mai mare a aerului, acești timpi se prelungesc..
Unelte	Role adecvate: Folosiți role cu o lungime a firului între 12 – 16 mm. Echipament adecvat de pulverizare: Pistol cu cuvă
Curățarea uneltelor	Rolele și echipamentul de pulverizare se curăță imediat după utilizare folosind apă
Notă	<p>La aplicarea pe suprafețe mari, folosiți întotdeauna produse din același lot pe care să le aplicați într-o singură etapă de lucru, pentru a evita suprapunerile și diferențele de culoare.</p> <p>Datorită utilizării la interior a lui Caparol-Tiefgrund TB, un miros specific de solvent este eliberat. Prin urmare asigurați o bună ventilație pe timpul utilizării. În zonele sensibile, utilizați un produs non-aromatic și cu miros redus, cum ar fi AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Aplicarea pe plăcile de ghips carton poate provoca umflarea, apariția de vezicule, apariția de vezicule și de porțiuni de exfoliere, ca urmare a expunerii prelungite la umiditate. Prin urmare asigurați o uscare rapidă printr-o bună ventilație și o temperatură suficient de ridicată. Pentru Germania urmați instrucțiunile din Fișa Tehnică nr. 2 "Șpăcluirea plăcilor de ghips carton", emisă de Asociația germană a producătorilor de ghips carton.</p>

Notificări

Certificări germane	■ Neinflambil / Clasa A2 de reacție la foc, în conformitate cu standardul german DIN 4102
Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Materiale și toate ambalajele aferente trebuie să fie eliminate într-un mod sigur în conformitate cu cerințele complete ale autorităților locale. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru a scoate reziduurile de pe șantier, în conformitate cu procedurile standard pentru șantierele de construcții. Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV
Cod produs vopsele și lacuri	M-DF01 (pentru Germania)
Compoziție	Rășină poliacrilică, pigmenți de culoare, materiale minerale și polimeri de umplutură, apă, aditivi, conservanți (metil / benzizotiazolinonă).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
e-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice nr. 868 · Ediție: Septembrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane Nr. 868 · Capadecor® VarioPutz · Ediție: Septembrie 2015