

Capadecor® Vario Coll

Masă specială de înglobare pentru Vario-Chips



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Masă specială de înglobare pentru Vario-Chips, diluabilă cu apă, cu miros slab, fără solvenți și fără emolienți.

Proprietăți

- Cu miros slab, fără solvenți.
- Prelucrare ușoară
- Aderență bună
- Timp de prelucrare relativ mare: 15-20 minute
- Nu se îngălbenește
- Rezistent la substanțe alcaline

Liant

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55 945.

Ambalaj/Capacitate recipient

12,5 litri

Culoare

Alb. Pentru anumite modele de fulgi, Vario Coll trebuie nuanțat (a se vedea tabelul Vario-Chips).

Depozitare

La rece, ferit de îngheț.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	?	-	-
(-) nu este adecvat / (?) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare.

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III:

Pe tencuielile solide, cu absorbție normală nu este necesară grunduire.
Pe tencuielile poroase, absorbante, se aplică un strat de CapaSol LF.

Gleturile de ipsos și tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV:

Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ipsos :

Pe tencuielile cu absorbție normală aplică CapaSol LF, Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Zonele de gips moi și șlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Se aplică un strat de Putzgrund 610 pe suprafețe normal absorbante.

Pe plăcile care prezintă pete de substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-AquaSperrgrund.



Beton:

Eventualele urme de substanțe neaderente, precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate.

BCA:

Se grunduește cu Capaplex diluat în proporție de 1:3 cu apă

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă și de cărămidă aparentă :

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se șlefuiesc mat și se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Pe suprafețele suport critice cum ar fi lacurile vechi sau vopselele de ulei, suprafețele băițuite, etc. care prezintă pete de substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-Filtergrund grob.

Pe suprafețele suport extrem de critice cum ar fi plăcile care prezintă pete de nicotină sau substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de Disbon EP-Uniprimer 481. În cazul de nesiguranță se va cere consultanță specialiștilor Caparol.

Suprafețe acoperite cu vopsea deteriorată:

Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează.

Pe suprafețele netede, ușor absorbante se aplică Caparol-Haftgrund. Suprafețele absorbante, poroase și nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Straturile neaderente de vopsea minerală se înlătură mecanic iar apoi se îndepărtează praful. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafața și se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB.

Tapete din fibră de sticlă nevopsite:

Se aplică un strat de grund cu Capaver Gewebegrundierung.

Suprafețele atacate de mucegai:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Capatox și se lasă să se usuce bine.

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum și petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine.

Petele de apă uscate se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolație cu Caparol Filtergrund grob (Fișă tehnică nr. 845).

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, cu pensula sau prin pulverizare cu aparate Airless (Pompă cu piston: mărimea duzei: 0,021-0,025 inch și presiune: 170-190 bari; Pompă cu membrană: mărimea duzei: 0,021-0,026 inch și presiune: 150-180 bari.)
Se aplică într-un strat uniform și saturat astfel încât fulgii să poată fi înglobați.
Aplicarea se face cu o rolă din blană de miel cu fir mediu sau cu un aparat Airless.

Consum

Depinde de stratul suport:
Aplicare cu rola: cca. 280 ml/m²
Aplicare pulverizată: cca. 350 ml/m²
Consumul exact se determină după efectuarea de probe.

Temperatura minimă de lucru

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, se usucă după cca. 24 ore.
La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Instrucțiuni de curățare și întreținere

Se curăță cu apă după întrebuințare.

Recomandări

Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Dispoziții
Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul VOC

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține 2 g/l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

D1

Declarație
Conținutul de substanțe

Dispersie pe bază de rășini de acetat de polivinil, Dioxid de titan, Carbonat de Calciu, Apă, Aditivi, Conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnice@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 906 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativ privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro