

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. 126/13.02.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Vopsea lavabilă Gipskarton Farbe

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

Gipskarton Farbe. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	1	3	0	2	2	0
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Se utilizează în construcții civile pentru finisarea suprafețelor interioare ale pereților și tavanelor

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2049-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect peliculă	vizual	mat	corespunde
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,51...1,54 g/cm ³	1,53 g/cm ³
pH	SR EN ISO 10523:2012	8,0...8,5	8,3
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	62..64 %	63 %
Timp de uscare (între straturi), la 20°C, umiditate= 60%	Procedură producător	4-6 ore	4-6 ore
Aderența la suport tip grilă (caroiaj)	SR EN ISO 2409:2013	Clasa 0 și 1*	Clasa 0
Aderența la suport, la eforturi normale de tracțiune	SR EN ISO 4624:2016	$\sigma_s > 0,5 \text{ N/mm}^2$	0,687 N/mm ²
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019	pentru clasa V ₁ : >150 g/m ² h pentru clasa V ₂ : ≤150 >15 g/m ² h pentru clasa V ₃ : ≤ 15 g/m ² h	28,39 g/m ² h Clasa V ₂

Lavabilitatea	SR EN ISO 11998:2007	Conf. clasificării**	21,4/200 μm/curse Clasa 3
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 1062-3:2008	pentru clasa W ₁ : > 0,5 kg/m ² h ^{0,5} pentru clasa W ₂ : ≤ 0,5 > 0,1 pentru clasa W ₃ : ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	0,467 Clasa W ₂
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1 + A1:2010	-	fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, Mureș, 547525

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 13.02.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)