

Akkordspachtel, fein și mittel (fin și mediu)

Glet de dispersie pentru interior, sub formă de pastă, gata pregătit pentru aplicare



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Caparol-Akkordspachtel fein (fin):

Glet universal destinat reparării micilor lovituri și defecte, a fisurilor și a golurilor de aer de la suprafață, pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială sau beton precum și obținerea de suprafețe fin texturate prin tehnică de stropire pe pereți și tavane gletuite.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivelelor de calitate) Q3 sau Q4 pe plăcile de ghips-carton, în conformitate cu specificațiile fișelor germane BVG nr. 2 și BFS nr. 12.

Caparol-Akkordspachtel mittel (mediu):

Glet universal pentru zugrăvi, destinat gletuirii denivelărilor mai mari, a fisurilor și a golurilor de aer de la suprafață, pentru gletuirea plană a suprafețelor de beton și a tencuielilor ruгоase sau deteriorate și pentru aplicarea prin tehnică de stropire.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivelelor de calitate) Q3 sau Q4 pe plăcile de ghips-carton, în conformitate cu specificațiile fișelor germane BVG nr. 2 și BFS nr. 12.

Proprietăți

- emisii minime și fără solvenți
- diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- aderență ridicată
- foarte tare (rigid) după uscare; nu fisurează
- poate fi șlefuit în stare uscată sau sclivisit umed
- cu capacitate de difuzie
- ușor de aplicat și prelucrat
- clasa de reacție la foc: A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

Material de bază

Dispersie sintetică conform standardului german DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- **Akkordspachtel fein:** găleată de 25 kg, găleată de 7 kg
- **Akkordspachtel mittel:** găleată de 25 kg

Culoare

Alb natural.
Se pot nuanța cu max. 5% coloranți CaparolColor sau AmphiColor.

Grad de luciu

Mat

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Produs suplimentar

Caparol-Füllspachtel P

Pentru spații umede:

Histolith Renovierspachtel,
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700



Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	-	-	-	-
-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				

Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.
În Germania: se va respecta VOB, cap. C, DIN 18 363, aliniatul 3.

În funcție de stratul suport existent și de caracteristicile acestuia, înaintea gletuirii trebuie aplicat un strat de grund corespunzător. Vezi fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”. Straturile vechi portante și lucioase trebuie șlefuite în prealabil.

Mod de aplicare

Aplicare manuală:

Caparol Akkordspachtel se amestecă bine înainte folosire și se aplică cu un fier de glet drept. După uscare se umezește și se sclivisește sau se șlefuieste uscat.
După reglarea corespunzătoare a consistenței, Caparol Akkordspachtel fein sau mittel se pot aplica și prin pulverizare (adaos de maxim 5-10% apă).

După uscarea temeinică a suprafețelor gletuite, se poate aplica prin tehnică de stropire un strat fin texturat. Aspectul (textura) poate varia în funcție de gradul de diluție și mărimea duzei utilizate. Această tehnică se recomandă în special tavanelor care rămân fără un finisaj ulterior.

Echipamente de pulverizare adecvate:

Utilizați conveiere pentru tencuieli sau echipamente Airless de înaltă performanță.

Se înlătură toate filtrele la utilizarea aparatelor Airless cu pistol.

- Duză: 0,035–0,043"
- Presiunea: 150–180 bar

În cazul aplicării gleturilor cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare cu debit mai mare recomandate de producătorul aparatului.

Pentru a se asigura o aplicare optimă cu aparate Airless, temperatura materialului în timpul aplicării trebuie să fie de minim +10°C.

Instrucțiuni de aplicare

Vopsitorii ulterioare:

Înaintea vopsirii cu Sylitol Bio-Innenfarbe este necesară o grunduire cu Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund. După o uscare temeinică, suprafețele gletuite cu Caparol-Akkordspachtel pot fi ulterior vopsite cu orice vopsea Caparol pe bază de dispersie sau latex ori cu lacuri acrilice Capacryl, fără a mai fi necesară aplicarea unui grund.

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund înaintea finisării cu tencuieli decorative subțiri pe bază de polimeri sau cu tapete din fibră de sticlă și tapete textile. Se aplică un strat de grund cu Caparol Putzgrund înaintea aplicării de tencuieli pe bază de rășină sintetică.

Consum

- **Akkordspachtel fein:** cca. 1800 g/m²/mm grosime a stratului
- **Akkordspachtel mittel:** cca. 1800 g/m²/mm grosime a stratului

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru strat suport și aer.

Timp de uscare

Cca. 12-48 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului.

Curățarea uneltelor

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Note

Caparol-Akkordspachtel fein și mittel nu sunt recomandate pentru spații/camere umede.

Pentru a se obține suprafețe deosebit de netede (fine) se va folosi Caparol-Akkordspachtel fein.

Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea ușoare diferențe de culoare. Când suprafețele obținute prin pulverizarea materialului (tehnică de stropire) rămân nevopsite, este recomandat să se folosească produse din același lot (șarjă) de fabricație pentru gletuire și pentru aplicarea prin pulverizare.

La aplicarea prin pulverizare pe pereți în tehnica de stropire, suprafața obținută trebuie vopsită ulterior cu vopsele Caparol pe bază de dispersie. Astfel se poate obține o rezistență mai mare, ce este adesea necesară suprafețelor de perete.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos, datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului, se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material. Din această cauză, se va asigura o uscare rapidă prin ventilare și temperatură adecvată. A se respecta fișa germană nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.

Pe suprafețele suport dense, cu absorbție redusă, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate - după păstrarea unui scurt timp de uscare - printr-o gletuire ulterioară. Momentul gletuirii ulterioare depinde de temperatura și de umiditatea de la fața locului. Dacă și după această regletuire apar bule de aer, înseamnă ca aceasta s-a făcut prea devreme și procesul trebuie repetat.

În cazul suprafețelor suport rugoase, structurate, poate fi necesară o gletuire suplimentară pentru obținerea de suprafețe netede, plane.

Recomandări

Certificări

- Raport de clasificare pentru reacția la foc
- Determinare prin metoda camerei de încercare pentru emisii în conformitate cu standardul ISO 16000-9

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru această categorie de produse nu există o limită UE. Acest produs conține max. <1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-DF01

Compoziție

Rășină acetat de polivinil, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzotiazolinonă).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnice@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 643 · Ediție: Octombrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 643 · Akkordspachtel, fein und mittel · Ediție: Martie 2015