

TiefGrund TB

Grund de profunzime transparent, cu conținut de solvenți, pentru exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund special incolor pentru suprafețele exterior. Pentru amorsarea și consolidarea tencuielilor vechi cu suprafața nisipoasă sau a suprafețelor de pe care s-au îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cu capacitate mare de penetrare ■ Consolidează stratul suport ■ Cu uscare rapidă 										
Material de bază	Rășină polimerică dizolvată în white spirit										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Transparent										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: cca. 0,8 g/cm ³										
Indicații	Nu poate fi utilizat pe sistemele de termoizolație cu polistiren sau pe tencuielile ce conțin polistiren.										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>–) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	-	-	-	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
-	-	-	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Pregătirea suprafeței	Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Mod de aplicare	Se aplică cu unelte rezistente la solvenți prelucrându-se bine cu pensula sau bidineaua.
Diluare	Dacă este necesar, se diluează exclusiv cu white spirit.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, ud pe ud. Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.



Consum	Cca. 150-300 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
Timpi de așteptare	Suprafețele amorsate se lasă să se usuce bine înainte de vopsire. În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat, dacă este necesar chiar mai multe zile. Întrucât solventul blocat poate difuza spre interior și duce la apariția ulterioară a mirosului specific de solvent.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi cel mai devreme după 12 ore.
Unelte	Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Aplicarea prin pulverizare se face cu aparate Airless adecvate. Nu folosiți aparate de pulverizare cu aer comprimat.
Curățarea uneltelor	Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu white spirit sau cu agent de curățare a pensulelor.
Aplicare Airless	Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Indicații	În mediile sensibile se utilizează Dupa-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice și cu miros redus (vezi fișa tehnică nr. 669). Compatibilitatea cu alte materiale: TiefGrund TB nu se amestecă cu alte produse.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Numai pentru aplicatori profesioniști. Pericol! Lichidul și vaporii inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență sau amețală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. NU provocați vomă. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține: Benzină nafta grea (petrol), hidrotrată; Benzină nafta hidrotrată cu temperaturi de fierbere scăzute, Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute - fără specificații, Benzină nafta grea (petrol), hidrodesulfurată; Benzină nafta hidrotrată, cu temperaturi de fierbere scăzute, Phenol, methylstyrenated.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 730 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSL50
Compoziție	Rășină poliacrilată, compuși alifatici, compuși aromatici, eter glicolic.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 663 · Ediție: Septembrie 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 651 · TiefGrund TB · Ediție: Septembrie 2021