

# Caparol GrundierFarbe

Grund alb pentru vopsele de dispersie, aplicabil la interior.



## Descrierea produsului

### Domeniu de aplicare

Grund alb destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică (vopsele lavabile). Acest grund crește aderența suprafețelor netede și portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII – PIII. În special în cazul gips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.

### Proprietăți

- grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- ușor de aplicat, diluabil cu apă, cu miros redus
- cu capacitate de difuzie
- înaltă aderență la substrat
- egalizează capacitatea de absorbție

### Material de bază

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

### Ambalaj/Capacitate recipient

- 15 l.

### Culoare

Alb.

Caparol GrundierFarbe se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau cu max. 25 % CaparolColor sau AmphiColor®.

### Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

### Date tehnice

- Densitate: cca 1,53 g/cm<sup>3</sup>

Compatibilitatea conform  
fișei tehnice nr. 606  
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



## Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă sau Grundier Konzentrat în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 100 ml/m <sup>2</sup> . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol GrundierFarbe se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 14-16 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare.  <b>Aplicare Airless</b> Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,019-0,021" Presiune la pulverizare: 150-180 bar Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.
Curățarea uneltelor	Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	<b>Compatibilitate:</b> Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol GrundierFarbe se amestecă numai cu Grundier Konzentrat, CaparolColor și AmphiColor®.

## Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. <b>Conține:</b> 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. <b>Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.</b>
Eliminare	Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Compoziție	Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Fișa tehnică nr. R15 - Ediție: Martie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)