

# Capadecor® Metallocryl Interior

Glänzende Dispersionsfarbe mit metallischer Optik für innen.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Glänzende Dispersionsfarbe mit speziellen metallischen Pigmenten für Innenwandoberflächen. Insbesondere in repräsentativen und im Blickpunkt stehenden Bereichen einsetzbar, wie z.B. Einkaufszentren, Bürokomplexen, Banken, Versicherungen, Bahnhöfen, Discotheken und ähnlichen Objekten.						
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emissionsminimiert und lösemittelfrei E.L.F.</li> <li>■ AgBB geprüft</li> <li>■ Brillanter Metallic-Effekt</li> <li>■ Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300</li> <li>■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel</li> </ul>						
Liant	Kunststoffdispersion nach DIN 55945.						
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 l, 5 l, 10 l						
Culoare	<p>Metallisch silber (annähernd RAL 9006), Standardfarbton entspricht unabgetönt Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior ist maschinell über ColorExpress in einer Vielzahl von Farbstellungen abtönbar: Metalleffekt-Farbtöne nach RAL, 3D plus-Farbtöne und bisherige Alucryl-Farbtöne.</p> <p>Wenn das Material abweichend zum Standardfarbton abgetönt werden soll, muss diese Abtönung nach der ColorExpress-Kollektion "CD-Metallocryl" erfolgen, da es sonst zu Farbtonverschiebungen kommen kann. Gleiches gilt auch für die Zwischenbeschichtung mit Amphibolin im dafür vorgesehenen Farbton.</p> <p><b>Farbtonübersicht Capadecor Metallocryl Interior:</b> <b>Materialtypisch</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Silber-Nuancen</b> Venato 10 MET Venato 20 MET Venato 30 MET Venato 45 MET</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Bronze-Nuancen</b> Palazzo 155 MET Palazzo 160 MET Curcuma 10 MET Mai 50 MET</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Kupfer-Nuancen</b> Rubin 25 MET Papaya 65 MET Amber 70 MET Marill 50 MET</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Gold-Nuancen</b> Palazzo 245 MET Palazzo 215 MET Curcuma 45 MET Melisse 35 MET</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Eisen-Nuancen</b> Palazzo 125 MET Marill 10 MET Citrus 15 MET Palazzo 5 MET</p> </td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Farbtöne in Anlehnung an das 3D-System plus</b></p>	<p><b>Silber-Nuancen</b> Venato 10 MET Venato 20 MET Venato 30 MET Venato 45 MET</p>	<p><b>Bronze-Nuancen</b> Palazzo 155 MET Palazzo 160 MET Curcuma 10 MET Mai 50 MET</p>	<p><b>Kupfer-Nuancen</b> Rubin 25 MET Papaya 65 MET Amber 70 MET Marill 50 MET</p>	<p><b>Gold-Nuancen</b> Palazzo 245 MET Palazzo 215 MET Curcuma 45 MET Melisse 35 MET</p>	<p><b>Eisen-Nuancen</b> Palazzo 125 MET Marill 10 MET Citrus 15 MET Palazzo 5 MET</p>	
<p><b>Silber-Nuancen</b> Venato 10 MET Venato 20 MET Venato 30 MET Venato 45 MET</p>	<p><b>Bronze-Nuancen</b> Palazzo 155 MET Palazzo 160 MET Curcuma 10 MET Mai 50 MET</p>	<p><b>Kupfer-Nuancen</b> Rubin 25 MET Papaya 65 MET Amber 70 MET Marill 50 MET</p>					
<p><b>Gold-Nuancen</b> Palazzo 245 MET Palazzo 215 MET Curcuma 45 MET Melisse 35 MET</p>	<p><b>Eisen-Nuancen</b> Palazzo 125 MET Marill 10 MET Citrus 15 MET Palazzo 5 MET</p>						



Amber 10 MET	Curry 95 MET	Oase 5 MET	Rose 105 MET
Amber 45 MET	Grenadin 95 MET	Oase 70 MET	Rose 75 MET
Amber 95 MET	Jade 70 MET	Pacific 130 MET	Rose 95 MET
Aprico 95 MET	Lago 45 MET	Pacific 155 MET	Rubin 5 MET
Arctis 100 MET	Lago 50 MET	Pacific 40 MET	Saphir 5 MET
Arctis 65 MET	Laser 10 MET	Papaya 35 MET	Siena 40 MET
Arctis 70 MET	Lavendel 165 MET	Papaya 40 MET	Tundra 40 MET
Baccara 10 MET	Magma 35 MET	Papaya 45 MET	Tundra 80 MET
Baccara 5 MET	Magma 40 MET	Papaya 70 MET	Tundra 95 MET
Barolo 95 MET	Magma 50 MET	Papaya 95 MET	Tundra 105 MET
Bordeaux 35 MET	Magma 70 MET	Patina 45 MET	Verona 130 MET
Cameo 155 MET	Magma 75 MET	Patina 50 MET	Verona 45 MET
Citrus 10 MET	Mai 70 MET	Pinie 15 MET	Verona 80 MET
Citrus 20 MET	Malachit 40 MET	Pink 25 MET	Viola 80 MET
Curry 35 MET	Melisse 70 MET	Pink 30 MET	Viola 110 MET

Die Farbstellungen von Capadecor Metalloacryl Interior sind in Anlehnung an das 3D-System plus entwickelt worden, weichen aber durch ihren metallischen Charakter von den Originalfarbtönen ab. Eine verbindliche Übereinstimmung zwischen 3D plus-Farbtönen und Metalloacryl Interior-Farbtönen kann nicht garantiert werden.

Die metallische Wirkung der Farbtöne kann durch unterschiedlichen Blickwinkel des Betrachters sowie Art, Umfang und Einfall des Lichtes verändert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen von Musterflächen vor Ort. Ergänzend zu dieser Übersicht stehen diverse marktgängige Metalleffekt-Farbtöne wie z.B. RAL sowie die bisherigen Alucryl-Nuancen zur Verfügung.

Grad de luci

Glänzend

Depozitare

Kühl, aber frostfrei.

Date tehnice

■ Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Produce complementare

Amphibolin

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	○	-	-
(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

## Prelucrare

Suporturi recomandate

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Pregătirea suprafeței

Die Art der Untergrundvorbereitung ist abhängig vom vorliegenden Untergrund und dessen Beschaffenheit. Für die deckende Beschichtung mit Metalloacryl Interior bitte die Technische Information Amphibolin beachten.

Mod de aplicare

Capadecor Metalloacryl Interior vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Das Aufrühren während der Verarbeitung regelmäßig wiederholen.

Capadecor Metalloacryl Interior kann mit Pinsel oder Rolle aufgebracht werden. Beschneidebereiche müssen immer nachgerollt werden. Für die Rollverarbeitung mittelflorige Walzwerkzeuge (Florhöhe 12-16 mm), die nicht zu Materialansammlungen im Randbereich neigen, verwenden.

Um eine gleichmäßige Ausrichtung der Aluminiumglimmer zu gewährleisten, muss Capadecor Metalloacryl Interior gleichmäßig aufgebracht, quer verteilt und in eine Richtung nachgerollt werden.  
**Eine gleichmäßige Metallische Beschichtung ohne Werkzeugspuren ist mit Metalloacryl Interior auf glatten bzw. unstrukturierten Flächen handwerklich nicht herstellbar.**

Auf glatten Untergründen ist Capadecor Metalloacryl Interior nach dem Walzauftrag immer mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag, mit der ArteTwin-Kelle gespachtelt oder aderen Strukturwerkzeugen nach zu arbeiten.

Der Spritzauftrag von Metalloacryl Interior wird aufgrund starker Wolkenbildung und ungleichmäßigem Glanzgrad durch Spritznebel nicht empfohlen.

Capadecor Metalloacryl Interior kann auf strukturierten Flächen ab einer Körnung von ca. 2mm ohne zusätzliche Nachbearbeitung mit Bürste oder Kelle eingesetzt werden.

Zusätzliche attraktive Wirkungen werden erzielt, wenn Capadecor Metalloacryl Interior als Zwischenbeschichtung unter Capadecor ArteLasur oder ArteLasur Color eingesetzt wird.

Sistemul de acoperire

## Zwischenbeschichtung:

Capadecor Metalloacryl Interior enthält Effektpigmente, die auf alkalische und saure Einflüsse, besonders in Verbindung mit hoher Feuchteinwirkung, mit Verfärbungen reagieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich, auf alkalischen, nicht saugenden Untergründen einen zusätzlichen Sperranstrich mit Disbon 481 EP-Uniprimer auszuführen (Technische Information Nr. 481 beachten).

Deckende Zwischenbeschichtung mit Amphibolin (Technische Information Nr. 100 beachten).

Die Zwischenbeschichtung erfolgt farblich abgestimmt auf die nachfolgende Capadecor Metalloacryl Interior-Beschichtung. Die Abtönung des Amphibolin erfolgt über ColorExpress-Abtönautomaten über die Kollektion CD Metalloacryl.

Andere Produkte sind als Zwischenbeschichtung nicht geeignet.

## Schlussbeschichtung:

2 Schlussbeschichtungen unverdünnt (max. 5 %) mit Capadecor Metalloacryl Interior.

## Decorarea tapetelor Capaver ElementEffects:

Atunci când folosim Metalloacryl Interior pe tapetele Capaver ElementEffects, stratul intermediar de Amphibolin poate fi omis. Unele nuanțe critice (cu un adaos mare de coloranți) pot necesita și aplicarea unui al treilea strat de Metalloacryl Interior.

Aplicați Metalloacryl Interior cu ajutorul unei role cu fir scurt și distribuiți uniform. Finisați apoi suprafața cu rola, fără produs, pe o singură direcție. Îmbinările trebuie netezite din nou. Metalloacryl se aplică întotdeauna ud pe ud.

Consum

Cca. 100 ml/m<sup>2</sup> pe strat, pe suprafețe structurate; pe suprafețele cu rugozitate crescută consumul crește corespunzător. Un consum exact se poate determina prin efectuarea de teste la fața locului.

Condiții de prelucrare

## Temperatura minimă pentru aplicare:

+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață și se poate revopsi după aprox. 4-6 ore. Umiditatea crescută și temperaturile mai scăzute, prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Capadecor Metalloacryl Interior nu poate fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Pentru a păstra proprietățile speciale ale acestui produs, acesta nu trebuie amestecat cu alte materiale.

Pentru a evita urmele de îmbinare, produsul se prelucrează ud-pe-ud.

La utilizarea grundului Caparol-Tiegrund TB la interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanțe aromatice și cu miros redus.

## Recomandări

Certificate

- Testarea rezistenței la dezinfectanți
- Încăperea de testare conform schemei de testare AgBB

Măsurile de securitate  
(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați filtrul de praf P2 pentru lucrări de șlefuire. Nu inspirați ceața/spray-ul. Utilizați pentru protecție filtre combinate A2/P2. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [Nr. CE 220-239-6] (3: 1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru  
conținutul COV

al acestui produs (Cat.A/a): 30g/l. Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscoode

BSW20

Cod produs vopsele și lacuri

cod vechi: M-DF01

Compoziție

Rășină poliacrilică, pigmenți perlați (aluminiiu), apă, aditivi, conservanți (metil- / benzizotiazolinonă, amestec de clorometil și metilizotiazolinonă (3: 1)).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600  
E-Mail: [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

## Informații tehnice Nr.811 · Ediție: Octombrie 2020

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 811 · Metalocryl Interior · Ediție: Octombrie 2020

**DAW BENȚA Romania SRL** · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail [office@caparol.ro](mailto:office@caparol.ro) · Internet [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)  
**Reprezentanță București** · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail [officebuc@caparol.ro](mailto:officebuc@caparol.ro)