

# Capadecor Calcino Romantico

Masă de șpaclu pe bază de var, cu granulație fină, pentru decorațiuni interioare de înaltă calitate.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Masă de șpaclu minerală pe bază de var stins, praf de marmură și apă, pentru pereți și tavane, utilizabilă la interior în spații precum birouri, zone de recepție, săli de conferințe, hoteluri, bănci, cancelarii, firme de avocatura, dar și în zone private.

Proprietăți

- Caracter mineral
- Aspect de piatră
- Cu capacitate ridicată de absorbție și difuzie
- Aplicare ușoară
- Nuanțare individualizată

Ambalaj/Capacitate recipient

Găleată din plastic la 15 kg

Culoare

- **Calcino Romantico:** Alb natur
- **Nuanțare:** Nuanțare din fabrică (se livrează gata pregătit de aplicare)

Nuanțe disponibile:

Denumire culoare	Nuanțe
<b>CAPAROL 3D-System</b>	
ANTIKWEISS	
CAMEO	95
GINSTER	95; 100; 110; 115
GRANIT	10; 25
GRENADIN	100
MAGMA	95; 100; 130
MAI	15
ONYX	100
PALAZZO	30; 95; 100; 110; 115; 120; 130
SIENNA	5; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	20; 40; 50



1 Vă rugăm să rețineți că informațiile de culoare pentru nuanțările Calcino Romantico nu corespund tonurilor de culoare din paletarul Caparol 3D System. Formula de culoare este concepută în acest caz pentru colorarea lui Calcino Romantico în culoarea corespunzătoare.

În funcție de model și structurare, nuanțele de culoare pot diferi în comparație cu paletarul de culori.

**IMPORTANT:** Folosiți numai produse din același lot pentru aplicarea pe o singură suprafață. Dacă se folosesc produse din loturi diferite, acestea trebuie amestecate împreună înainte de prelucrare pentru a preveni variațiile de nuanță tipice produsului.

Grad de luciu

Mat-mătășos până la lucios-mătășos  
(în funcție de presiunea exercitată cu fierul de glet la etapa de finisaj)

Depozitare

Se păstrează în loc răcoros dar ferit de îngheț, de preferință nu la temperaturi mai mici de +5°C. Păstrați toate recipientele care au fost desigilate, închise ermetic pentru a evita îngroșarea materialului și uscarea acestuia la suprafață.

Produse complementare

- Capadecor DecoGrund
- Caparol HaftGrund EG

Notă

Calcino Romantico se nuanțează în fabrică și se livrează gata pregătit pentru aplicare. La livrare, materialul colorat are deja consistența potrivită pentru aplicare și nu trebuie amestecat din nou. O nouă amestecare reduce viscozitatea, iar materialul trebuie să stea minim 2 zile pentru redobândirea consistenței potrivite pentru aplicare.

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	-	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				

## Prelucrare

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

### Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:

Tencuielile solide, normal absorbante, se acoperă fără o pregătire prealabilă. Tencuielile absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Tencuielile foarte nisipoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

### Gips și tencuieli de finisare din grupa de mortare PIV:

Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful, iar apoi se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

### Plăci de construcții pe bază de ghips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu produsul OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger (plăcările, vezi la plăci de ghips-carton).

### Plăci de ghips-carton:

Se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Zonele șpăcluite cu rezistență mai redusă se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. În cazul unui grad de absorbție mai ridicat se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. La plăcile cu conținut de substanțe colorante și diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Filtergrund grob. A se respecta fișa BFS Nr. 12, partea 2.

**Atenție:** Finisajele cu produsul Calcino Romantico necesită o dublă placare. Pentru evitarea apariției fisurilor din zonele de îmbinare dintre plăci și la racorduri, aceste rosturi trebuie închise astfel încât să asigure o acoperire de durată împotriva fisurării.

### Beton:

Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare, precum și substanțele sub formă de pulbere rezultate în urma șlefuirii.

### Finisaje cu capacitate portantă:

Finisajele mate, cu absorbție redusă se acoperă direct. Se șlefuiesc suprafețele lucioase și cele vopsite. Pentru eventualele șpăcluiuri se va folosi produsul Matador Feinputz.

### Finisaje fără capacitate portantă:

Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă cum ar fi lacurile, vopselele de emulsie, sau acoperirile cu tencuieli din rășini sintetice. Suprafețele poroase, nisipoase respectiv cele cu grad ridicat de absorbție, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se curăță suprafața de praf. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

### Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:

Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

## **Tapete cu așchii de lemn, structurate, sau cu model pe bază de celuloză, tapete neaderente:**

Se îndepărtează complet. Spălați adezivul și resturile de hârtie. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

## **Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsimi:**

Petele de nicotină, funingine sau grăsimi se spală cu o soluție de apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu produsul Caparol-Filtergrund grob (a se respecta Informațiile tehnice Nr. 845).

## **Lemn și materiale lemnoase:**

Se aplică un strat de grund cu produsul Capacryl Holz-Isogrund. Pe panourile acoperite cu rășină melaminică la fabricație, se aplică grundul Capacryl-Haftprimer. Zona rosturilor/ zonele de îmbinare dintre placi nu pot fi finisate astfel încât să nu se fisureze ulterior. Aici se recomandă execuția unui strat de decuplare cu ajutorul unor panouri subțiri din ghips.

## **Defecte:**

Golurile vor fi umplute cu materialele adecvate.

## **Suprafețe vechi cu finisaje de tip masă de șpaclu pe bază de var:**

Se îndepărtează stratul de sinter prin șlefuire. În cazul unui rezultat negativ la testările cu apă pe suprafețele șlefuite, se impune îndepărtarea integrală a masei de șpaclu și reconstruirea adecvată a stratului suport. În cazul unui test pozitiv de umezire cu apă pe o suprafață șlefuită, se va aplica un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

**Notă:** În cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri "Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips" a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății" (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Pregătirea materialului

Calcino Romantico este gata pregătit pentru aplicare și nu mai necesită amestecare.

Mod de aplicare

## **Strat de grund cu Capadecor DecoGrund:**

După pregătirea stratului suport, aplicați un strat de grund sau un strat intermediar cu Capadecor DecoGrund sau Caparol HaftGrund EG. În cazul straturilor suport fără planeitate se impune o netezire prealabilă cu produsul Matador Feinputz. În acest caz nu mai este necesară aplicarea suplimentară a grundului Capadecor DecoGrund sau Caparol HaftGrund EG. Dacă există fisuri în tencuială, se recomandă înglobarea unui tapet de armare în stratul de Akkordspachtel.

Fisurile dinamice din structura construcției pot fi subiectul unor mișcări extreme. În astfel de cazuri nu este posibilă o acoperire invizibilă și de durată a fisurilor nici prin înglobarea unui tapet de armare. După uscarea completă a stratului de bază, se poate aplica imediat produsul Calcino Romantico. Pentru obținerea aspectului dorit sunt necesare 2 faze de lucru, compuse din mai multe operațiuni:

## **Instrucțiuni speciale:**

Uneltele se păstrază curate și îngrijite. Se curăță periodic marginea găleții și se va evita introducerea materialului uscat în găleată. Acoperiți întotdeauna materialul pe durata pauzelor de lucru. Calcino Romantico nu se diluează niciodată.

## **Faza de lucru nr. 1 în tehnica de aplicare "Authentico":**

Se aplică un prim strat de Calcino Romantico prin șpăcluire pe întreaga suprafață, în nuanța dorită și se întinde la grosimea granulei materialului. După un scurt timp de uscare, finisați suprafața șpăcluită prin aplicarea unei presiuni moderate pe gletieră.

În acest caz vă recomandăm folosirea unui fier de glet de dimensiune medie (240 mm x 100 mm). Acest strat aplicat trebuie să se usuce minim 12 ore pentru evitarea problemelor de aderență la următoarele operațiuni. În cazul temperaturilor mai mici și a umidității mai mari, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

## **Faza de lucru nr. 2 în tehnica de aplicare "Authentico":**

Se aplică un strat de Calcino Romantico prin șpăcluire, pe întreaga suprafață în nuanța dorită și se întinde la grosimea granulei materialului.

După un scurt timp de uscare, suprafața aplicată se zgârie ușor cu muchia gletierei și se finisează parțial aplicând o presiune ușoară.

În acest caz se recomandă utilizarea unui fier de glet de dimensiuni medii (240 mm x 100 mm). Pentru finisarea suprafeței pot fi utilizate gletiera ArteTwin, fierul de glet venețian, sau o mistrie din plastic. Când suprafața are un aspect mat-umed, aceasta se poate prelucra cu o mistrie de lustruire pentru obținerea unor suprafețe mai lucioase.

## **Impregnare:**

Pentru a nu împiedica carbonatarea varului, suprafețele au nevoie de un timp de întărire de 3-6 zile înainte de a fi impregnate. Prelucrarea prematură poate duce la decolorare. Deoarece Calcino Romantico are o suprafață ușor texturată dubla modelare, consumul cerii de impregnare StuccoDecor Wachsdispersion este mai mare.

În plus, culoarea lui Calcino Romantico poate fi modificată prin aplicarea cerii de protecție. Din acest motiv, combinația dintre Calcino Romantico și ceara StuccoDecor Wachsdispersion trebuie verificată în prealabil prin aplicarea pe o zonă de test.

Consum	<p>Pasta Calcino Imrăgnierpaste nu este potrivită pentru protejarea lui Calcino Romantico!</p> <p>Tehnica Authentico: cca. 600 g/mp/strat Tehnica Travertino: cca. 1000 - 1500 g/mp/primul strat; cca. 600 - 800 g/mp/al doilea strat</p> <p>Pe suprafețele rugoase și absorbante și în funcție de tehnica de aplicare, consumul poate crește considerabil. Consumul exact se poate determina prin aplicări de probă.</p> <p>Pentru aplicarea materialului în tehnica Travertino, vă rugăm să consultați Fișa tehnică creativă aferentă.</p>
Condiții de prelucrare	<p><b>Temperatura minimă pentru aplicare:</b> +10 °C pentru aer și stratul suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fierul de glet venețian cu colțuri rotunjite</li> <li>■ Gletieră pentru lustruit</li> <li>■ Gletiera ArteTwin sau o gletieră similară din plastic</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Această gletieră poate fi folosită pentru ambele etape de lucru. O gletieră deteriorată poate lăsa urme inestetice pe suprafață. Gletierele noi se șlefuiesc cu o hârtie abrazivă (granulație 400-600). Nu este recomandat ca uneltele folosite la Calcino Romantico să se folosească și la aplicarea produsului Calcino Decor.</p>
Unelte	
Curățarea uneltelor	<p>Cu apă, imediat după utilizare. La aplicare se va acorda o atenție sporită pentru ca uneltele să fie curate.</p>

## Recomandări

Curățare și întreținere	<p>(Acest text este o traducere și adaptare a fișei tehnice germane nr. 904 - Calcino Romantico - Ediție: Mai 2021)</p>
Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	<p>Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.</p>
	<p>Conține: Dihidroxid de calciu</p>
Eliminare	<p>Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.</p>
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	<p>Pentru această categorie de produse nu există o valoare limită admisă de UE. Acest produs conține &lt; 1 g/l COV.</p>
Compoziție	<p>Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă</p>
Detalii suplimentare	<p>A se vedea Fișa cu date de securitate.</p>
Asistență tehnică	<p>În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Suport Tehnic	<p>Tel.: 0800.800.600 E-Mail: tehnic@caparol.ro</p>

### Informații tehnice Nr.904 · Ediție: Aprilie 2023

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).

Acest document este o traducere și adaptare a fișei tehnice germane nr. 904 - Calcino Romantico - Ediție: Mai 2021

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro