

Capadecor®

ArteVelvet

Lazură de perete pe bază de acrilaji, cu conținut de particule de culoare deschisă



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Lazură de perete extrem de atractivă, special creată pentru suprafețele pereților interiori. O parte din lazură o reprezintă particulele de culoare deschisă, care nu se amestecă după nuanțare cu alți pigmenți de culoare și creează un aspect de înaltă calitate și extraordinar de diferențiat în nuanțe pe suprafețele de culoare deschisă.

Proprietăți

- Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus
- Aplicare sigură
- Versatil
- Policromatism subtil oferit de culorile diferite ale particulelor
- Rezistent la soluții de dezinfectare pe bază de apă
- Clasa 2 de rezistență la frecare umedă conform DIN EN 13300
- Material de construcții din clasa A2 de reacție la foc, conform DIN 4102

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 l

Culoare

Transparent cu particule de culoare deschisă

Nuanțare:

ArteVelvet poate fi nuanțat în ColorExpress conform paletarului Caparol 3D System plus. Trebuie ținut cont însă de faptul că culoarea lazurii va fi diferită pe perete față de culoarea originală 3D, datorită caracterului său translucid, a metodei de aplicare, respectiv a grosimii stratului și a tonului de culoare al substratului.

Grad de luciu

Mat-mătășos, după uscare

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.
Păstrați recipientele care au fost desigilate, închise ermetic.

Date tehnice

- Rezistența la frecare umedă: Clasa 2 conform DIN EN 13300, corespunde rezistenței la abraziune conform DIN 53778

Produse complementare

- Haftgrund EG sau Weissgrund
- Gletiera ArteTwin

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Prelucrare

Suporturi recomandate	Pereți și tavane din gips și tencuieli gata preparate de aplicare, din grupa de mortare PIV, plăci de gips-carton și plăci de construcții din ipsos la interior. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Straturile suport alcaline nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu Capadecor ArteVelvet și trebuie pregătite în consecință. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Pentru pregătirea suprafețelor, vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice Nr. 650.
Pregătirea suprafeței	Suprafețele rugoase, pereții din gips carton, cât și toate suprafețele pereților și tavanelor supuse acțiunii luminii tangențiale, vor trebui pregătite conform clasei de calitate Q4. După uscarea stratului intermediar de glet, suprafața se va șlefui cu o hârtie abrazivă cu o granulație cuprinsă între P200-240. Pentru egalizarea gradului de absorbție și pentru fixarea prafului, suprafața se va grundui cu CapaSol Konzentrat diluat 1: 4 cu apă. Suprafețele care corespund deja nivelului de calitate Q4, pot fi acoperite direct cu Caparol Haftgrund EG sau Caparol Weissgrund, așa cum a fost descris la "Strat de bază".
Mod de aplicare	Strat de bază: Ca și grund se va folosi Caparol Haftgrund EG aplicat pe suprafață cu rola, în aceeași nuanță cu cea a stratului final și se va finisa cu o perie de lazuri. Strat final: Arte Velvet se aplică cu ajutorul unei role cu fir scurt, fără mâner de extensie, prin mișcări scurte de sus în jos. Ca și alternativă, Arte Velvet poate fi aplicat de asemenea și cu o pensulă. După un scurt timp de zvântare (ar trebui să fie umede doar particulele ridicate de la suprafață), suprafața se netezește cu gletiera ArteTwin prin mișcări scurte și încrucișate. În acest moment, particulele de culoare deschisă din Arte Velvet sunt ușor zdrobite, lucru care conferă suprafeței o vitalitate suplimentară. Notă: În cazul în care, după stratul final, suprafața arată foarte neuniform, aplicarea unui al doilea strat poate egaliza aspectul optic. Din moment ce acest lucru trebuie să fie considerat parte integrantă a calității convenite a suprafeței, recomandăm aplicarea de probe la fața locului.
Consum	Cca. 160-180 ml/m ² /strat. Rata exactă a consumului se poate determina printr-o aplicare de probă la fața locului.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport.
Uscarea/Timp de uscare	La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după cca. 4 ore.
Curățarea uneltelor	Cu apă și săpun, imediat după utilizare,

Recomandări

Certificat	Testarea rezistenței la dezinfectanți: - Rezistent la dezinfectari cu soluții pe bază de apă.
Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	acest produs (Cat. A / a): conține <1 g / l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	BSW20
Compoziție	Rășină sintetică, dioxid de titan, pigmenți minerali/ materiale de umplutură, silicați, apă, aditivi, conservanți.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnice@caparol.ro



Informații tehnice Nr. 913 · Ediție: Iunie 2021

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere și adaptare a fișei tehnice germane nr. 913 · ArteVelvet · Ediție: Iunie 2021

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel/Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro