

# Capadecor Arte Noblissima

Vopsea lucioasă cu pigmenți metalici de efect și adaos de nisip de cuarț, pentru interior



## Descriere produs

Domeniu de aplicare	Vopsea de dispersie de efect, pentru interior. Folosită ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesante la interior. Poate fi utilizată în special în spații reprezentative și pentru accente estetice speciale, îmbogățind pereții din mall-uri, complexe de birouri, bănci, companii de asigurări, discoteci și alte locuri similare, precum și în camera de zi sau în dormitor.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ miros redus</li> <li>■ diluabil cu apă</li> <li>■ rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă</li> <li>■ ușor de aplicat</li> </ul>
Ambalaj/Capacitate recipient	1,25 l și 2,5 l
Depozitare	La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui.
Date tehnice	Densitate: 1,26 g/cm <sup>3</sup>
Valabilitate	24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate.
Produce complementare	Weissgrund Amphibolin
Conținut	Rășină din acetat de polivinil, pigmenți metalici, aluminiu pudră stabilizat, nisip de cuarț, silicați, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

## Prelucrare

Suporturi recomandate	Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absorbante trebuie amorțate cu Caparol Tiefgrund.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluare	Nu se diluează.
Instrucțiuni de aplicare	Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb cu Weissgrund. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu peria vopseaua bine amestecată. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței se face bucată cu bucată dintr-un colț în altul, cu aceleași mișcări ca la aplicare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.
Nota:	Art Nobile conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu substanțele alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu Disbon 481 EP-Uniprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr 481).



Culorile lui Arte Noblissima au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ.

Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.

## Culoare/Nuanță

Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanță strandard Venato 45 MET. Cu toate că anumite culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Arte Noblissima este nuanțabilă în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori:

- Nuanțe metalizate după RAL
- Nuanțe din paleta de culori 3D plus
- Nuanțele existente până acum la Alucryl

### Nuanțe de colorare:

Nuanțe argintii	Nuanțe de bronz	Nuanțe de cupru	Nuanțe aurii	Nuanțe de fier
Venato 10 MET	Palazzo 155 MET	Rubin 25 MET	Palazzo 245 MET	Palazzo 125 MET
Venato 20 MET	Palazzo 160 MET	Papaya 65 MET	Palazzo 215 MET	Marill 10 MET
Venato 30 MET	Curcuma 10 MET	Amber 70 MET	Curcuma 45 MET	Citrus 15 MET
Venato 45 MET	Mai 50 MET	Marill 50 MET	Melisse 35 MET	Palazzo 5 MET

### Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus:

Amber 10 MET	Citrus 10 MET	Magma 50 MET	Papaya 40 MET	Rubin 5 MET
Amber 45 MET	Citrus 20 MET	Magma 70 MET	Papaya 45 MET	Saphir 5 MET
Amber 95 MET	Curry 35 MET	Magma 75 MET	Papaya 70 MET	Siena 40 MET
Aprico 95 MET	Curry 95 MET	Mai 70 MET	Papaya 95 MET	Tundra 40 MET
Arctis 100 MET	Grenadin 95 MET	Malachit 40 MET	Patina 45 MET	Tundra 80 MET
Arctis 65 MET	Jade 70 MET	Melisse 70 MET	Patina 50 MET	Tundra 95 MET
Arctis 70 MET	Lago 45 MET	Oase 5 MET	Pinie 15 MET	Tundra 105 MET
Baccara 10 MET	Lago 50 MET	Oase 70 MET	Pink 25 MET	Verona 130 MET
Baccara 5 MET	Laser 10 MET	Pacific 130 MET	Pink 30 MET	Verona 45 MET
Barolo 95 MET	Lavandel 165 MET	Pacific 155 MET	Rose 105 MET	Verona 80 MET
Bordeaux 35 ME	Magma 35 MET	Pacific 40 MET	Rose 75 MET	Viola 80 MET
Cameo 155 MET	Magma 40 MET	Papaya 35 MET	Rose 95 MET	Viola 110 MET

## Grad de luciu

Irizat mat-lucios.

## Consum

Cca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>, pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

## Condiții de prelucrare

**Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:**  
+ 5°C pentru substrat și aer.

## Timp de uscare

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, uscarea durează 4-6 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește.

## Unelte

Se aplică cu pensula.

## Nota

Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.

## Recomandări

### Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

## Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE  
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține <1 g/l COV.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600  
e-mail: [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

## Informații tehnice nr. R76 - Ediție: Septembrie 2022

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).