

Histolith® Renovierspachtel

Mortar mineral fin, pentru reparații la exterior și interior



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Histolith® Renovierspachtel este adecvat pentru efectuarea reparațiilor de suprafețe de tencuieli deteriorate și pentru șpăcluire. Poate fi utilizat în combinație cu plasă de armare pentru reparația fisurilor din tencuieli.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ▪ compoziție minerală, grupa de mortare PII ▪ permeabilitate bună la vaporii de apă ▪ nu se umflă când vine în contact cu apa ▪ poate fi drișcuit umed ▪ cu granulație fină, granula maximă 0,6 mm ▪ coeficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă $\mu < 12$ ▪ poate fi aplicat manual sau mecanizat 										
Baza materialului	Lianți minerali conform DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 și adaosuri de substanțe minerale conform DIN EN 13139.										
Ambalaje/Capacitate recipient	25 kg.										
Nuanțe	Naturweiß (alb natural).										
Depozitare	La uscat, poate fi depozitat min. 6 luni după data fabricației. Cu conținut redus de cromați timp de 6 luni după data fabricației.										
Compatibilitatea conform Informațiilor Tehnice Nr. 606 Definițiile Domeniilor de Utilizare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>interior 1</td> <td>interior 2</td> <td>interior 3</td> <td>exterior 1</td> <td>exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table> <p>(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

Prelucrare

Straturi suport recomandate	Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități, fără substanțe cu efect de separare, uscate și absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafețelor suport	<p>Tencuielile cu capacitate portantă, din grupele de mortare PII și PIII: Se curăță bine suprafața. Se îndepărtează straturile neaderente. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.</p> <p>Tencuieli fisurate: Numai tencuielile care prezintă fisuri statice sunt adecvate. Tencuielile cu fisuri dinamice nu sunt adecvate. Se îndepărtează tencuiala care prezintă goluri sub suprafață, zonele se repară cu produsul Histolith® Renovierspachtel, în cazul grosimilor mai mari (> 20 mm) se va lucra cu Histolith® Trass-Porengrundputz.</p> <p>Vopsele vechi, cu capacitate portantă: Se curăță bine suprafața. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Quarzgrund.</p>



Pregătirea materialului	Histolith® Renovierspachtel se prelucrează manual sau mecanizat. La prelucrarea manuală, materialul amestecat cu apă se lasă 5 minute și ulterior se omogenizează din nou, scurt. Eventual se poate regla consistența cu apă. Necesar de apă: cca. 5-6 L/sac. Timp de prelucrare: cca. 90 de minute la + 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului.
Mod de aplicare	Se aplică cu fier de glet din material inoxidabil, sau cu o mașină adecvată de tencuit. După nivelare și o uscare scurtă, se drișcuieste cu drișcă de burete, sau se gletuiește cu un fier de glet din oțel inoxidabil. Grosime minimă pe strat: 10 mm, în unele zone max. 20 mm. Înglobarea plasei de armare: se aplică Histolith® Renovierspachtel într-o grosime de cca. 4 mm. Se introduce plasa de armare Capatect Glasgewebe, cu o suprapunere de 10 cm la margini, în stratul proaspăt de Histolith® Renovierspachtel și se presează bine. Ulterior se șpăcluiește pe întreaga suprafață, cu o grosime de material de cca. 2 mm și se gletuiește fără bavuri. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe drișcuite pentru o vopsire ulterioară, se aplică după 24 de ore un strat suplimentar, într-o grosime de cca. 3 mm și se drișcuieste după un timp scurt de așteptare.
Compoziția straturilor	Histolith® Renovierspachtel poate fi finisat cu toate vopselele pentru fațade din gama Histolith®. Suprafața tencuiei se tratează în prealabil cu produsul Histolith® Fluat și se spală cu apă.
Consum	Cca. 1300-1500 g/m ² /mm grosime (mortar uscat), în funcție de structura stratului suport. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.
Condiții de aplicare	Temperatura minimă la aplicarea produsului: Minim + 5°C pentru suport, material și aer.
Timp de uscare	La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este revopsibil după 7 zile.
Curățarea instrumentelor de lucru	Se face cu apă, imediat după utilizare.
Rețineți	Măsurile de protecție: Împrejurimile suprafețelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafețele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul și lemnul.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă.
Dezafectare	Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material pot fi evacuate ca deșeurii rezultate din construcții sau demolări.
Cod produs vopsele și lacuri	ZP 1
Informații suplimentare	A se consulta fișa cu datele de securitate a produsului.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 ✉ tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 1029 • Ediție: Septembrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.