

CapaWood® Parkett

Sigilant pentru lemn



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Sigilant transparent pe bază acrilică pentru protecția optimă a suprafețelor din lemn la interior (locuințe). Se poate aplica pe suprafețe din lemn din interior, cum ar fi:										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pardoseli din lemn ■ Pardoseli din plută ■ Scări din lemn ■ Plăci OSB <ul style="list-style-type: none"> ■ Uscare rapidă ■ Rezistent la detergenții de uz casnic ■ Umplere bună ■ Monocomponent ■ Foarte rezistent ■ Foarte elastic ■ Permite lucrul fără urme, chiar și pe suprafețe mari ■ Potrivit pentru zone sensibile din interior (certificare pentru jucării pentru copii conform DIN EN 71-3) 										
Baza materialului	Dispersie poliuretanică										
Ambalaj / Capacitate recipient	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lucios: 0,7 l, 2,5 l, 10 l ■ Mat-mătășos: 0,7 l, 2,5 l, 10 l 										
Culoare	Incolor Lacul are un aspect lăptos în stare lichidă și în timpul aplicării, dar se usucă aproape incolor (pe suprafețe albe este vizibilă o ușoară nuanță gălbuie).										
Grad de luciu	Lucios sau mat satinat. Aspectul poate varia în funcție de suprafața lemnului, consumul și lemnul care urmează să fie acoperit.										
Depozitare	Cutia originală, închisă se poate depozita pt. cca. 2 ani. <ul style="list-style-type: none"> ■ A se păstra la loc răcoros și ermetic închis. ■ A se proteja de îngheț și temperaturi ridicate. 										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definierea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interior 1</th> <th>Interior 2</th> <th>Interior 3</th> <th>Exterior 1</th> <th>Exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2	+	+	-	-	-
Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2							
+	+	-	-	-							



Aplicare

Suporturi recomandate	7-12 % umiditate a lemnului pentru parchet și scări din lemn. Pardoseli din lemn, parchet, plăci OSB, scări și alte suprafețe din lemn. Pardoseli din plută, parchet prefabricat, precum și suprafețe lăcuite sau glazurate.
Pregătirea suportului	Înainte de finisaj, suprafețele din lemn trebuie curățate de praf, murdărie, urme de rășină, grăsimi, uleiuri etc. Periați bine praful sau resturile de vopsea veche. Resturile de silicon pot duce la probleme de aplicare sau aderență.

Elemente din lemn nou	Curățați bine suprafețele din lemn netede și rindeluite. Îndepărtați substanțele din lemn care ies la suprafață, cum ar fi rășinile și bulgării de rășină. Dacă este necesar, șlefuiți în direcția fibrelor.
Întreținerea unei structuri existente cu CapaWood Parkett	Șlefuiți stratul de finisaj portant și curățați bine suprafața.

Metoda de aplicare

A se amesteca înainte de utilizare. A se prelucra nediluat și uniform cu pensula, rola sau peria de sigilare.

Suport nou nefinisat	Aplicați 2-3 straturi, în funcție de gradul de absorbție. Primul strat/stratul de bază se diluează, dacă este necesar, cu maximum 20 % apă.
Plăci OSB	Aplicați 3 – 4 straturi.
Parchet / Suprafețe lăcuite	A se aplica un strat final de sigilare.

Consum

Aprox. 100 – 150 ml/m²

Starea suprafeței și umiditatea lemnului influențează consumul și nuanța culorii. Valorile exacte ale consumului pot fi determinate numai prin aplicarea prealabilă a unui strat de probă.

Condiții de prelucrare

- Temperatura materialului, a aerului ambiant și a substratului: min. 12 °C (interval optim: 15 până la 25 °C)
- Umiditate relativă a aerului: ≤ 70 %

Uscare/Timp de uscare

La 23 °C și 50 % umiditate relativă:

- Poate fi prelucrat și șlefuit: 12 h
- Uscat complet: 24 – 36 h
- Poate fi spălat cu apă sau detergent după o săptămână

Timpii de uscare depind în mare măsură de cantitatea aplicată și de condițiile de uscare. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată sau la un schimb de aer redus, de exemplu prin depozitarea densă a componentelor pe cărucioare cu rafturi, uscarea se întârzie.

Unelte

Lacul poate fi aplicat cu o perie de sigilare sau cu o rolă. Pentru aplicarea cu rola, recomandăm role pentru suprafețe mari, cu fir de poliester. Dimensiunea uneltei trebuie adaptată suprafeței de lucru.

Curățarea uneltelor

După utilizare, curățați cu apă și, dacă este necesar, cu un agent de umectare (detergent) și eliminați în conformitate cu fișa cu date de securitate. Se recomandă purtarea mănușilor din nitril.

Indicații

Curățare, întreținere și indicații generale:

Curățați parchetul CapaWood cu o mătură sau un aspirator. Ștergeți murdăria cu o cârpă umedă. În apă se poate adăuga un detergent obișnuit pentru pardoseli din plastic. Respectați recomandările de utilizare ale producătorului detergentului.

Nu utilizați detergenți abrazivi sau solvenți. În zonele deosebit de murdare, de exemplu holul și ușa de intrare, așezați covorașe pentru colectarea murdăriei. Echipați picioarele mobilierului cu glisiere din pâslă și utilizați role moi pentru scaune – în mod ideal, sub scaunele de birou ar trebui utilizată o protecție.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)	Conține adipohidrazidă, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, amestec de reacție din 5-clor-2-metil-2H-isotiazol-3-onă și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Pentru aplicații comerciale/industriale. Linia telefonică pentru întrebări privind alergiile: 0800/1895000 (gratuitdin rețeaua fixă germană).
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. În completare, respectați indicațiile din fișa tehnică actuală și datele pentru aplicare a acestui produs disponibile pe www.caparol.ro .
Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV	Pentru acest produs (categoria A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	BSW30
Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania:	Rășină poliuretanică, apă, Glicoeter, aditivi, conservanți.
Asistență tehnică	Toate substraturile întâlnite în practică și prelucrarea lor tehnică nu pot fi tratate în această broșură. În cazul în care trebuie prelucrate substraturi care nu sunt menționate în această informație tehnică, este necesar să ne consultați pe noi sau pe reprezentanții noștri de vânzări. Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi consultanță detaliată și specifică pentru fiecare obiect.
Suport tehnic	Vezi fișa cu datele de securitate a produsului. Tel: 0800-800.600 E-Mail: tehnic@caparol.ro

Fișă tehnică nr. 1320 • Ediție: Martie 2026

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și diferitele condiții ale obiectivului, cumpărătorul/utilizatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. Numai fișa tehnică ultima ediție este valabilă. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând pagina web www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 173 • Wetterschutzfarbe NQG • Ediție: Decembrie 2022