

Fassaden-Feinspachtel

Masă de șpaclu sintetică, fină, gata pregătită pentru aplicare



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Masă de șpaclu caracterizată de o prelucrare ușoară, pentru aplicări fine de până la 1 mm grosime, destinată reparării micilor defecte și a neuniformității din tencuieli și betoane, pentru gletuirea întregii suprafețe și egalizarea suprafețelor de tencuială fină neuniform finisată precum și pentru gletuirea betonului.

Grosimea maximă a stratului: 1 mm.

Proprietăți

- rezistentă la intemperii, ecologică și cu miros plăcut
- se poate trage la „zero”
- prelucrare ușoară
- cu o aderență foarte bună la stratul suport

Material de bază

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

Găleți din plastic de 4 kg și 25 kg.

Culoare

Alb natural.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

- Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer $s_d H_2O$:

Permeabilitatea la vaporii de apă: $< 0,14 \text{ m V}_1$

Permeabilitatea la apă (valoare w): $> 0,1 - \leq 0,5$ [$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$] (scăzută), W_2

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare


interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
-	○	○	+	+
-) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				



Aplicare

Suporturi recomandate	<p>Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.</p> <p>Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de min. 1,5 N/mm²: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni, la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, de ex. ploii sau vânt, se va păstra un timp de uscare semnificativ mai mare. Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund. Pe suprafețele critice se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund</p> <p>Beton: Suprafețele de beton cu depuneri de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Pe suprafețele puțin absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.</p> <p>Plăcile de fibro-ciment (nevopsite): Pe plăci compactate superficial se aplică un strat de grund cu Dupa-Haftgrund. Plăcile care au fost expuse intemperiilor, puternic absorbante, se grunduiesc cu Dupa-Grund. Plăcilor libere (free-standing) li se tratează atât marginile cât și partea din spate.</p> <p>Suprafețe portante cu vopsele de dispersie: Straturile de vopsea de dispersie cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Suprafețele lucioase se șlefuiesc. Se aplică un strat de grund cu Putzgrund.</p> <p>Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice: Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățire cu jeturi de apă fierbinte sub înaltă presiune în conformitate cu reglementările legale. Pe suprafețele puțin absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.</p>
Mod de aplicare	<p>Se aplică cu șpaclul sau cu fierul de glet drept. Bavurile rămase de la fierul de glet se gletuiesc după păstrarea unui scurt timp de așteptare. După uscare, Fassaden-Feinspachtel este ușor de șlefuit.</p>
strucțiuni de aplicare	<p>Grosimea stratului: Grosimea optimă de aplicare este de 0,5-1 mm. La fiecare aplicare se pot realiza grosimi ale stratului de până la 1 mm. Fassaden-Feinspachtel se poate aplica la „zero” (straturi foarte subțiri).</p>
Consum	<p>Vopsitorii ulterioare: La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, Fassaden-Feinspachtel se poate vopsi după 24 ore. Temperaturile scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. În funcție de produsul care se intenționează a fi folosit pentru finisare, suprafețele gletuite se vor grundui cu CapaGrund Universal sau AmphiSilan-Grundierfarbe. În cazul gletuirii pe întreaga suprafață, se poate vopsii fără a fi necesară aplicarea unui grund. Înaintea finisării cu tencuieli pe bază de rășini sintetice se aplică un strat de grund cu Caparol Putzgrund.</p>
Condiții la aplicare	<p>Cca 500–800 g/m², în funcție de tipul de aplicare și de grosimea stratului aplicat.</p>
Indicații	<p>Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport și aer. Temperatura materialului la aplicare > +10°C.</p>
	<p>Pe Fassaden-Feinspachtel nu se aplică grunduri pe bază de solvenți.</p>

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă și săpun. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	Pentru această categorie de produse nu există o limită UE. Acest produs conține max. <30 g/l COV.
Giscode	M-DF02
Compoziție	Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, apă, agenți peliculogeni, aditivi.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 710 · Ediție: Octombrie 2018

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 710 · Fassaden-Feinspachtel · Ediție: Ianuarie 2017