

**NOU** Calitate nouă!

# CoolProtect

Vopsea de fațadă, cu reflexie solară optimă  
în cazul nuanțelor închise pe suporturi izolate termic și suporturi  
minerale termoizolante.



## Descrierea produsului

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu de utilizare         | <p>Vopsea specială pentru evitarea încălzirii excesive a suporturilor izolate termic cum ar fi sisteme de izolație termică cu panouri din polistiren și panouri din vată minerală, B.C.A., tencuieli de izolare termică, etc.</p> <p>Compoziția specială a pigmentilor nu permite încălzirea excesivă a suprafețelor expuse la radiațiile solare, datorită faptului că se reflectă, pe lângă o parte a luminii solare vizibile, și majoritatea razelor apropiate din domeniul infraroșu (NIR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proprietăți                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cu încălzire redusă după expunerea la radiațiile solare</li> <li>■ Utilizare universală</li> <li>■ Cu protecție împotriva algelor și fungilor</li> <li>■ Permeabilitate bună la vaporii de apă</li> <li>■ Rezistentă la substanțe alcaline</li> <li>■ Aderență foarte bună pe suprafețele uzuale de fațade</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material de bază             | Acrilat pur silanizat pe bază de tehnologie liant SilaCryl® îmbunătățit cu silicon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ambalaj/Capacitate recipient | ■ <b>Nuanțe speciale:</b> 12,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Culoare                      | <p>Produsul CoolProtect se livrează gata nuanțat din fabrică, în culori închise.</p> <p>La achiziția unei cantități mai mari de 100 litri din aceeași culoare și comandă, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înainte aplicării produsului.</p> <p>Dacă se constată diferențe față de calitatea comandată (de ex. diferențe de nuanță) sau pentru constanța calității vă rugăm să consultați și recomandările cu privire la obligativitatea preluării mărfii nuanțate a Asociației Federale a Vopselei Decoratiunilor și a Protecției Construcțiilor (Germania).</p> <p>Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă identic. Culoarele strălucitoare, intense, au o putere de acoperire mai redusă. Din acest motiv, în cazul acestor culori, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o culoare pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de acoperire.</p> <p><b>Stabilitatea culorii conform fișei BFS nr. 26:</b><br/>Clasa: A<br/>Grupa: 1 – 3, în funcție de nuanță.</p> |
| Grad de luciu                | Mat, G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Depozitare La loc răcoros, în recipientul bine închis.

Date tehnice **Caracteristici conform DIN EN 1062:**

- Densitate: cca 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Granulație maximă: < 100 μm, S<sub>1</sub>
- Grosime peliculă uscată: 100 – 200 μm, E<sub>3</sub>
- Rata permeabilității la apă: (valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m<sup>2</sup> • h<sup>0.5</sup>)], Clasa: W<sub>3</sub> (redușă)
- Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer (valoare s<sub>d</sub>): valoare s<sub>d</sub>: < 1,4 m, Clasa: V<sub>2</sub> (medie)  
Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

**Caparol Trockungsbeschleuniger**

Aditiv utilizat pe durata iernii pentru aplicarea și rezistența rapidă la ploi a produsului CoolProtect la temperaturi reduse de +1°C până la cca +10°C. Pentru utilizare consultați fișa tehnică Caparol Trockungsbeschleuniger.

Rețineți

**Nuanțe închise pe suprafețe intacte de sisteme de izolație termică:**

La nuanțele închise, cu gradul de luminozitate (HBW) < 20 se va respecta o valoare de reflexie solară totală TSR ≥ 25 % (valoare respectată în cazul produsului CoolProtect până la HBW ≥ 10) conform fișei "Total Solar Reflectance" a Asociației producătoare de sisteme de termoizolație, tencuieli și mortare (Germania). Valoarea TSR a nuanței alese poate fi indicată la cerere.

În cazul gradului de luminozitate HBW < 10, utilizate pe sisteme de izolație termică, se va solicita suportul tehnic de la Caparol.

**Elemente prefabricate din B.C.A. cu finisaj intact:**

Se va respecta o valoare a gradului de luminozitate (HBW) ≥ 20 % sau o valoare TSR ≥ 30 %.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definierea domeniilor de aplicare

| interior 1 | interior 2 | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| -          | -          | -          | +          | +          |

(-) nu este adecvat / (o) adecvat dar condiționat / (+) recomandat

## Aplicare

Suporturi recomandate

La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.1.10 și 3.2.1. Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suportului

**Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var-ciment /Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm<sup>2</sup>:**

Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului CoolProtect se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

**Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm<sup>2</sup>:**

Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpuri mai îndelungate. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline, astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

**Tencuieli vechi:** Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

**Tencuieli silicatiche noi:**

Se finisează cu produsele silicatiche din gama Sylitol®.

**Vopsele și tencuieli silicatiche vechi:**

Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

**B.C.A. cu finisaje vechi portante:**

Curățați suprafețele intacte. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pentru renovarea suprafețelor de BCA ce nu sunt intacte consultați produsele DisboFEIN din gama produselor Disbon.

**Beton:**

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

**Plăci de fibrociment cu liant pe bază de ciment:**

Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

**Zidărie din cărămidă aparentă:**

Se pretează la vopsire numai cărămidile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri.

Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopsea de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

**Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, dispersii silicatică sau rășini siliconice:**

Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.

**Finisaje vechi cu următoarele proprietăți:**

**Cu absorbție slabă, rezistentă, uscată, cu capacitate portantă:** vezi Compoziția straturilor.

**Cu absorbție medie:** Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal diluat cu max. 3 % apă.

**Cu absorbție puternică:** OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger.

**Finisaje vechi pe sisteme de izolație termică:** puternic absorbante, aderente, cu fisuri capilare: Dupa-Putzfestiger.

**Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 "Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase"):** Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

**Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe):**

Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

**Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice:**

Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

**Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:**

Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respectând reglementările legale din domeniu, sau alte măsuri adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

**Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:**

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

**Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine:**

Se vopsesc cu vopsea de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

**Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:**

Se vopsesc cu produsele Cap-elast, FibroSil sau PermaSilan, în funcție de clasa de fisuri.

**Suprafețe cu eflorescențe de sare:**

Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

**Defecte:**

Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola sau cu aparate Airless.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compoziția straturilor   | <p>Fungii sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale din domeniu. Suprafețele se spală cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine.</p> <p><b>Strat de grund respectiv strat intermediar:</b><br/>Se aplică produsul CoolProtect, diluat cu max. 10 % apă.</p> <p><b>Strat final:</b><br/>Se aplică produsul CoolProtect, diluat cu max. 5 % apă.</p> <p>Pentru a păstra textura straturilor suport rugoase, diluați primul strat de vopsea cu max. 15 - 20 % apă și stratul final cu max. 10% apă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consum                   | <p>Cca 200 ml/m<sup>2</sup> pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.</p> <p>Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și fungilor la utilizarea produsului CoolProtect, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 400 ml/m<sup>2</sup>, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 μm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 μm la un consum de min. 200 ml/m<sup>2</sup> pe strat.</p> <p>Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Condiții de prelucrare   | <p><b>Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:</b><br/>Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uscare/Timp de uscare    | <p>La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4 - 6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile.<br/>Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Curățarea echipamentului | <p>Imediat după utilizare, cu apă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notă                     | <p>Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întreruperi, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.</p> <p>Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor.</p> <p>CoolProtect este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în vederea reglării capacității de absorbție.</p> <p>În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungii mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.</p> <p>În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.</p> <p>Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).</p> |

## Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Atenție! Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** spălați cu multă apă și săpun. Evitați dispersarea în mediu. Conține: : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-isothiazol-3-onă, masă reactivă din 5-Clor-2-metil-2H-isothiazol-3-onă și 2-Metil-2H-isothiazol-3-onă (3:1).

Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Acest produs este un "articol tratat" conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: : Carbendazim (ISO) (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1)

**Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați:** Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminare                                           | Numai ambalajele necontaminate se vor preda spre reciclare. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.                                                                                          |
| Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV | al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 40 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cod produs vopsele și lacuri                        | BSW50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compoziție                                          | Rășină poli-acrilică, polisiloxani, silicați, carbonat de calciu, dioxid de titan, pigmenți-aditivi minerali, apă, eter-glicol, aditivi, protecție în peliculă, conservanți.                                                                                                                                                                                                 |
| Asistență tehnică                                   | În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. |
| Suport tehnic                                       | ☎ 0800.800.600<br>✉ tehnic@caparol.ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Informații tehnice nr. 210 • Ediție: Septembrie 2021**

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 210 • CoolProtect • Ediție: Septembrie 2021