

Caparol Whiteboard Paint

Vopsea poliuretanică, bi-componentă, tip whiteboard



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	<p>Caparol Whiteboard Paint transparent este o vopsea poliuretanică, bi-componentă, în dispersie apoasă, care creează o suprafață ce permite scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard.</p> <p>Această vopsea oferă multiple posibilități, permițând scrierea de texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante, etc.</p>
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ foarte rezistentă și durabilă ■ pe suprafața ei se poate scrie cu marker special tip whiteboard, care ulterior poate fi șters (cu laveta de microfibră) și apoi scris din nou ■ acoperă fisurile
Liant	Rășină poliuretanică bi-componentă, în dispersie apoasă.
Ambalaje/Capacitate recipient	Ambalaj metalic combi la 500 ml.
Culoare	Transparent.
Grad de luciu	Lucios.
Depozitare	<p>La rece, în mediu uscat, ferit de îngheț.</p> <p>Poate fi depozitat min. 12 luni în recipientul original, etanș. A se depozita la răcoare, ferit de îngheț și într-un loc inaccesibil copiilor.</p>
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: cca 1,2 g/cm³ (pentru amestec) ■ Conținut de substanțe solide: cca 50 % (pentru amestec)



Prelucrare

Suporturi recomandate	Suporturi pe bază de ciment, tencuială, beton, gipscarton, finisate cu vopsea lavabilă de calitate superioară (în orice nuanță).								
Pregătirea suprafețelor suport	Suprafața trebuie să fie plană, curată, fără urme de grăsimi și praf. Fisurile se repară în prealabil. Straturile suport (finisate cu vopsea lavabilă) trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. șlefuire cu hârtie abrazivă (granulație de min. 150-180), pentru obținerea unei suprafețe cât mai netede. Șlefuirea corectă a suprafeței are un rol decisiv cu privire la reușita lucrării. Ulterior șlefuirii, suprafața se curăță (se îndepărtează praful rezultat).								
Modul de preparare	Se omogenizează cele două componente (A și B) foarte bine, prin turnarea componentei B în A. Se amestecă min. 2 minute. Produsul se utilizează imediat după omogenizare. <u>Acesta poate fi folosit max. 1 oră după omogenizare. A nu se aplica produsul după depășirea acestui timp.</u> A nu se dilua vopseaua.								
Raport de amestec	Componenta A : Componenta B – 63 : 37 părți greutate.								
Timp de găleată / Timp de prelucrabilitate	Cca. 60 min. la temperatura de +20°C și 60% umiditatea relativă a aerului. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate. <u>A nu se aplica produsul după depășirea acestui timp.</u>								
Procedeele de aplicare	La aplicare (cu rola) se va evita aplicarea în grosimi excesive. Se prelucrează ud-pe-ud utilizând o rolă pentru produse poliuretanic bi-componente, sau o rolă cu fir scurt din Nailon. Se recomandă aplicarea următorului strat (cu rola) după cca 24 de ore.								
Compoziția straturilor	<p>Strat de grund</p> <p><i>Vopsele lavabile vechi/noi:</i> Se șlefuiesc, se curăță și se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund (diluat 1 : 3 – 1 : 4 cu apă), aplicat cu o bidinea, sau cu pensula.</p> <p>Strat intermediar și final Se aplică produsul într-un strat subțire cu ajutorul unei role pentru produse poliuretanic bi-componente, sau o rolă cu fir scurt din Nailon.</p>								
Consum	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Strat de grund</td> </tr> <tr> <td>Caparol Tiefgrund</td> <td>cca. 50-200 g/m² (soluție diluată)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Strat intermediar și final</td> </tr> <tr> <td>Caparol Whiteboard Paint</td> <td>cca. 100-120 ml/m²/strat</td> </tr> </table> <p>Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la fața locului.</p>	Strat de grund		Caparol Tiefgrund	cca. 50-200 g/m ² (soluție diluată)	Strat intermediar și final		Caparol Whiteboard Paint	cca. 100-120 ml/m ² /strat
Strat de grund									
Caparol Tiefgrund	cca. 50-200 g/m ² (soluție diluată)								
Strat intermediar și final									
Caparol Whiteboard Paint	cca. 100-120 ml/m ² /strat								
Condiții de aplicare	<p>Temperatura materialului, a mediului de lucru și a stratului suport: Min. +10°C, max. +25°C. Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 85 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.</p>								
Uscarea/Timpul de uscare	În condițiile unei temperaturi de +20°C: este uscat la suprafață după cca 30 de minute. Uscat la atingere după cca 2 ore și poate fi revopsit (strat suplimentar aplicat cu rola) după cca 24 de ore. Întărit complet (se poate scrie cu marker tip whiteboard pe suprafața ei) după cca 7 zile.								
Curățarea instrumentelor de lucru	Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă, sau apă caldă și săpun.								
Notă	Recomandăm utilizarea unor markere pentru whiteboard de calitate (de ex. Edding, sau Pilot). Curățarea poate fi efectuată uscat, sau cu o cârpă din microfibre umedă / cu soluție de curățat whiteboard.								

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se utiliza numai în aer liber, sau în spații bine ventilate. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. În caz de iritare a pielii, sau de erupție cutanată: consultați medicul. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
Dezafectare	Se reciclează conform legislațiilor locale în vigoare. A se evita dispersarea în mediu.
Valori-limită admise de UE pentru COV	al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține < 140 g/l COV.
Giscode	PU 10
Alte informații	A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 ✉ tehnice@caparol.ro

Informații tehnice nr. R77 • Ediție: Septembrie 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.