

Capatect Ceratherm Verfugungsmörtel 082

Mortar de rostuit pentru aplicarea materialului de rostuit cu mistrie, între plăcile ceramice și plăcile de acoperire, pe sistemele Capatect A și B.



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Mortar de rostuit pentru prelucrarea rosturilor dintre plăcile ceramice și cele de acoperire, pe sistemele Capatect A și B.

Proprietăți:

- Rezistent la intemperii.
- Prelucrare ușoară.

Ambalare:

Sac a 25 kg.

Nuanțe:

- **082/01:**
Zementgrau (gri de ciment).
- **082/02:**
Sandweiß (alb de nisip).

Depozitare:

La răcoare, uscat și ferit de îngheț. Ambalajul etanș poate fi depozitat 12 luni.

Date tehnice:

- Comportament la incendii:
Neinflamabil A2 – DIN 4102, în sistemul Capatect A (cu plăci din vată minerală).
- Coeficient de absorbție a apei:
 $W < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ conform DIN 52617

Prelucrare

Pregătirea stratului suport:

Flancurile (colțurile) plăcilor trebuie să fie curate și fără substanțe separatoare. Resturile uscate de mortar adeziv se îndepărtează.

Consum:

Formatul plăcii (mm)	Consum cca. (kg/m ²) la adâncime de rost de (mm)		
	15 mm	10 mm	8 mm
240 x 52	4,9	3,3	2,6
240 x 71	3,9	2,6	2,1
240 x 115	3,0	2,0	1,6

Aceste sunt niște valori orientative. Consumul exact depinde de formatul plăcilor, lățimea rosturilor și adâncimea acestora, se stabilește prin efectuarea unor mostre la fața locului.

Temperatura de prelucrare:

Pe durata aplicării și uscării, temperatura pentru suprafața suport și mediu trebuie să fie mai mare de +5°C. Nu se va aplica sub efectul direct al soarelui, la vânt puternic ceață sau umiditate relativă ridicată a aerului.

Uscare/Timp de uscare:

Este uscat la suprafață după 24 de ore la temperatura de +20°C și 65 % umiditate. Este uscat în profunzime după 2-3 zile.

Curățirea sculelor:

Imediat după utilizare, cu apă.

Pregătirea materialului:

Se introduc cca. 2,5-3,0 L apă într-un recipient curat, și se amestecă cu conținutul unui sac de 25 de kg până ce se obține un mortar ușor umed, fără aglomerări.

Aplicarea produsului:

Mortarul de rostuit se așează pe mistrie și se introduce în rost cu ajutorul unei gletiere de rostuit, cu lățime adecvată. Se gletuiește aplicând o presiune ușoară. Eventualele urme de material ce au rămas pe plăci, se îndepărtează înainte de uscare, cu ajutorul unei perii.

Indicații

În cazul plăcilor poroase sau a glazurilor mate, se vor efectua neapărat suprafețe de probe. În anumite condiții, este posibil să rămână urme de material pe suprafața plăcilor. Pot apărea diferențe de nuanțe, în funcție de conținutul de umiditate și de capacitatea de absorbție a stratului suport. În acest sens se va lucra neapărat în condiții climatice similare pe întreaga suprafață.

Indicații de pericol / Sfaturi de securitate (valabile la momentul imprimării):

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști. Irită ochii și pielea. Este posibilă formarea sensibilității în urma contactului repetat cu pielea.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va evita contactul cu ochii și pielea. La contactul cu ochii, se va spăla imediat cu apă și se va cere sfatul medicului. La utilizarea produsului se vor utiliza mănuși și ochelari/măști adecvate de protecție. În cazul ingerării se cere imediat ajutorul medicului și se arată ambalajul sau eticheta. Eventualele urme de material se spală imediat cu multă apă. A nu se inhala praful.



Dezafectare:

Doar sacul golit în întregime (fără moloz) se dă spre reciclare. Resturile de material întărit se evacuează ca deșeuri de construcție sau demolare. EAK 170904

Date referitoare la siguranță / Marcaje de pericol și de transport:

Marcaj de pericol: Xi – Iritant, conține: Ciment.

Gsicode:

- Sandweiß: ZP1.
- Zementgrau: ZP2.

Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

Serviciul suport clienți:

☎ 0800.800.600

e-mail: tehnica@caparol.ro

Informație tehnică nr. 082 • Ediția: Ianuarie 2010

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice, pe propria răspundere, compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.

DAW BENȚA ROMÂNIA**Sediul central:**

Sâncraiu de Mureș,
str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:

Șos. Titulescu nr.119, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș,
str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro