

Capatect-Panzergewebe 652

Plasă specială de armare din fibră de sticlă îmbunătățită.

Descrierea produsului

■ Domeniul de utilizare :

Armare suplimentară pentru sistemele A și B de termoizolații Capatect, pentru zone de fațade puternic solicitate din punct de vedere mecanic.

■ Proprietăți :

- rezistentă la alunecare
- rezistentă la substanțe alcaline
- fără plastifianți
- cu marginile tăiate
- dimensiunea ochiurilor din plasă: 5,5 x 5,0 mm

■ Date tehnice:

- masa raportată la suprafață:
340 g/m² ± 5 % conform DIN 53 854.

■ Consum:

1,0 m²/m².

■ Nuanța:

Portocaliu.

■ Mărimi de ambalaj:

Rolă de 25 m, lățime 1000 mm.

■ Depozitare:

La uscat.

■ Nr. produs:

652.

Prelucrare

■ Mod de aplicare:

Se va aplica, masa de armare adecvată a sistemului, pe lățimea plasei de armare, într-o grosime de 2 mm cu ajutorul unui fier de glet, pe plăcile de termoizolare (cca, 2,0 kg/m²).

Capatect-Panzergewebe 652 se montează margine la margine (fără suprapuneri!), se înglobează în masa de armare și se distribuie masa de armare peste plasă.

Ulterior se va aplica suplimentar, umed pe umed, plasa uzuală de armare Capatect-Gewebe 650/110.

Dezafectare

■ Dezafectare:

Resturile de material se dezafectează conform EAK 10 11 03 (materiale vechi pe bază de fibră de sticlă) sau EAK 17 09 04 (resturi amestecate rezultate din construcții și demolări).



Informație tehnică nr. 652 • Ediția: Mai 2005

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice, pe propria răspundere, compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.

DAW BENȚA ROMÂNIA



Sediul central:
Sâncraiu de Mureș,
str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:
Șos. Titulescu nr.121, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL
Sâncraiu de Mureș,
str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro